



TRATEC SRL

Surace Engineering

RIVESTIMENTI ANTIATTRITO

| | FC10 | FC30 | FC70 |
|--|-----------------|-------------------------|------------------|
| Colore | Grigio | Grigio | Nero |
| Combinazioni materiali | metallo-metallo | metallo-metallo | plastica-metallo |
| | | | metallo-metallo |
| Carichi | medio-alti | medio-alti | medio-bassi |
| Velocità di scorrimento | medio-basse | medio-alte | medio-basse |
| Range temperatura di esercizio | -70°C <> 250°C | -70°C <> 250°C | -180°C <> 240°C |
| Coefficiente d'attrito statico | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Resistenza alla corrosione | 18 h | 500 h su base fosfatata | 120 h |
| | ISO R1456 | ASTM B117 | DIN 50 021 |
| Spessore | 8+/- 3 µm | 8+/- 3 µm | 8+/- 3 µm |

TRATEC SRL

SEDE LEGALE: Via Della Nave, 15 - 22072 Cermenate (CO)
SEDE OPERATIVA- Via Don Ballabio, 1/F - 22070 Rovello Porro (CO)
Tel. +39 (02) 96 75 03 07 Fax +39 (02) 96 75 51 53
C.F. e P.IVA: 02476440132
E-mail: tratec@tratecsrl.it